

# Glasfiberbult med tillbehör

## Produktbeskrivning

Glasfiberbult används framför allt för temporära bergförstärkningar, men kan även användas för permanenta förstärkningar. Då dom är mycket lättare än stålbultar så är dom enklare att hantera på site.

## Dimensioner

R20 och R25



## Teknisk information

Glasfiber

Brottspänning: Min. 800Mpa

Tvårsnittsarea: R20/284mm<sup>2</sup> - R25/452mm<sup>2</sup>

E-modul:  $\geq 45$  Gpa

Tvärkraft:  $\geq 150$  Mpa

Vikt: R20/570g/m - R25/1050g/m

## Korrosionsskydd

NPD

## Övrigt

Används med 2025 Sfariskbricka och 2026 domenut



**NORDIC FASTENING GROUP AB**